

Verarbeitungsvorschrift V 13.0

REFRAPROTECT F

Hinweis: Bitte vergewissern Sie sich zunächst anhand der Angaben der Produktinformation, dass Ihnen die zu Ihrem Produkt passende Verarbeitungsvorschrift vorliegt. Diese Vorschrift behandelt die Verarbeitung der Oberflächenversiegelung / Schutzschicht **REFRAPROTECT F**.

REFRAPROTECT F wird zum Schutz und zur Verfestigung feuerfester Faser-Auskleidungen eingesetzt.

Die in diesem Dokument aufgeführten Vorschriften sind bei der Verarbeitung und Installation des jeweiligen Feuerbetons zu beachten! Eine Modifikation oder Abweichung von den Verarbeitungsvorschriften kann zu erheblichen Installationsproblemen und ggf. zu einem vollständigen Versagen des installierten Feuerfestmaterials führen! Diese Verarbeitungsvorschrift beschreibt generelle Richtlinien zur Lagerung, Verarbeitung und Installation des genannten Feuerfestmaterials. Sollte es z.B. aufgrund individueller Baustellenbedingungen notwendig erscheinen von dem hier beschriebenen Verfahren abzuweichen, muss vor der Verarbeitung Rücksprache mit der Refratechnik Steel GmbH genommen werden!

Lagerung:

- Generell gilt: Trocken, kühl und frostfrei lagern!
- Die auf der Produktinformation angegebene Lagerfähigkeit gilt bei Lagerung gemäß unseren Empfehlungen und ab Produktionsdatum. Dieses Datum entnehmen Sie bitte dem Verpackungsaufdruck.
- Ein ordnungsgemäß gelagertes Material ist unter Umständen auch nach Ablauf der Lagerfrist noch uneingeschränkt verwendbar. Führen Sie zur Überprüfung vorher einen Abbinde-test an einer Probe durch. Bestehen Zweifel, kann das überlagerte Material durch Refratechnik Steel GmbH überprüft werden.
- Bei unsachgemäßer Lagerung kann ein Produkt auch weit vor Ablauf der angegebenen Lagerzeit unbrauchbar bzw. in seiner Qualität eingeschränkt werden.
- Die Original-Schrumpffolie sollte als zusätzlicher Schutz so lange wie möglich um die Paletten belassen werden. Die Palettenschutzfolie ersetzt keine Überdachung.
- Auch stehende Nässe, z.B. durch ungenügende Drainage des Lagerplatzes, kann das Material schädigen.
- Die Stapelung der von uns ausgelieferten Waren (Sackware, Big Bags, etc.), erfolgt in Eigenverantwortung des Spediteurs, bzw. Kunden. Refratechnik Steel GmbH übernimmt keine Verantwortung aus etwaigen hieraus entstandenen Folgeschäden (Beschädigungen der Verpackung, Personenschäden, etc.).

Schutz und Sicherheit des Personals:

- Verwenden Sie stets geeigneten Augenschutz, Staubmaske, Schutzkleidung und Arbeitshandschuhe!

- Nach der Verarbeitung des Materials gründlich waschen!
- Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt!

Allgemeines:

- Das vorliegende Produkt dient zur Oberflächenverfestigung faserausgekleideter Ofenaggregate. **REFRAPROTECT F** verfestigt die Oberfläche und schützt somit die Faserauskleidung, z.B. bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten. Je nach Betriebsbedingungen, dient **REFRAPROTECT F** auch als Schutzschicht gegenüber aggressiven Ofenatmosphären.
- **REFRAPROTECT F** wird als Trockenmaterial in 25kg Säcken angeliefert und muss baustellenseitig mit Wasser angemischt werden.
- Es sind stets komplette Verpackungseinheiten (1 Sack) anzumischen. Eine Entnahme von Teilmengen kann zu Ent-

mischungen und abweichenden Materialeigenschaften führen.

- Verwenden sie nur Wasser in Trinkwasserqualität, da sonst das Abbindeverhalten beeinflusst werden könnte.
- Die Verarbeitung von **REFRAPROTECT F** erfolgt bei Raumtemperatur (5-25 °C).
- Niedrige Temperaturen können den Abbindeprozess verzögern oder sogar verhindern; daher muss die Temperatur des Materials und des Anmachwassers mindestens 5 °C betragen. Unter Umständen muss auch der Einbauort selbst beheizt werden.
- Bei Temperaturen über 25 °C kann sich der Abbindeprozess dagegen erheblich beschleunigen.
- Vor einer großflächigen Verarbeitung ist ein Testfeld an einer repräsentativen Stelle des Ofenaggregats anzufertigen und den jeweiligen Betriebsbedingungen auszusetzen, um zu testen, ob **REFRAPROTECT F** für die jeweils individuellen Betriebsbedingungen geeignet ist!
- Bitte berücksichtigen Sie das Dehnungsverhalten des jeweiligen Feuerfestmaterials für Ihre individuelle Ofenkonstruktion! Die Angaben der reversiblen sowie der irreversiblen Längenänderung sind den jeweiligen Produktinformationen zu entnehmen. Entsprechend den Betriebsbedingungen des Ofenaggregats sowie den materialspezifischen Kennwerten des Feuerfestmaterials müssen die auftretenden Spannungen und Drücke durch entsprechend ausgelegte Dehnfugen aufgefangen werden.
- Bitte berücksichtigen Sie bei der Installation des monolithischen Feuerfestmaterials die funktionsgerechte Verankerung mit der vorliegenden Ofenkonstruktion bzw. des vorhandenen / angrenzenden Feuerfestmaterials (Stahlanker, keramische Verankerungssysteme etc.).
- Es muss durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge getragen werden, dass

während des Trocknungsvorgangs, bzw. Aufheizvorgangs austretendes Wasser (bzw. Wasserdampf), druckfrei aus der Feuerfestauskleidung austreten kann.

- Die eingeleiteten Trocknungsmaßnahmen können bei bestimmten Ofenkonstruktionen und Feuerfestzustellungen dazu führen, dass das austretende Wasser (bzw. Wasserdampf) nicht in Richtung heiße Seite (Ofenraum), sondern entgegengesetzt in Richtung Stahlmantel (Ofenaußenseite) diffundiert. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass durch geeignete Maßnahmen das Wasser, bzw. der Wasserdampf, nach außen entweichen kann. Bewährt haben sich mindestens 5 Bohrungen mit einem Durchmesser von je 10 mm pro m² Ofenaußenseite.
- Um einen kontinuierlichen Trocknungsprozess zu gewährleisten, ist während des gesamten Trocknungs-, bzw. Aufheizvorgangs dafür Sorge zu tragen, dass der gesamte Ofenraum stets mit ausreichenden Mengen an Frischluft gespült wird. Es darf keine Feuchtesättigung der im Ofenraum umgewälzten Luftmengen erfolgen.

Mischen:

- Mischer, Werkzeuge, Fördereinrichtungen etc. müssen sauber und frei von jeglichen Verunreinigungen sein!
- Entnehmen Sie die Angaben zu der erforderlichen Wassermenge (Min.- und Max.- Werte) der Produktinformation oder dem Verpackungsaufdruck.
- Die entsprechende Menge Trinkwasser wird in ein geeignetes Rührgefäß gefüllt. Für das Mischen verwenden Sie hierzu bitte einen auf einer Bohrmaschine aufgesteckten Quirl. Bei laufendem Quirl wird das Trockenmaterial langsam dem Wasser zudosiert (Dosierzeit: 1-2 Minuten). Anschließend wird 3 Minuten intensiv aufgequirlt. Hiernach sollte die Mischung ca. 5 Minuten ruhen, um abschließend nochmals 3 Minuten aufgequirlt zu werden. Die somit aufbereitete **REFRAPROTECT F**-Mischung ist hier nach verarbeitungsfertig aufbereitet!

- Um Kontaminationen des angemischten **REFRAPROTECT F** zu vermeiden, wird empfohlen, den Deckel des Mischeimers stets zu schließen!

- Die aufbereitete Mischung kann unter normalen Lagerungsbedingungen bis zu 5 Tage verarbeitet werden. Es wird empfohlen, vor der Verarbeitung die Mischung nochmals kurz aufzuquirlen (2 Minuten).

Verarbeitung:

- Die Verarbeitung erfolgt mit speziellen Druckluftsprühpistolen. Luftdruck und Luftmenge müssen so gewählt werden, dass die Faseroberfläche hierdurch nicht beschädigt wird.
- Der Abstand Düse-Faseroberfläche sollte zwischen 20 bis max. 80 cm liegen.
- **REFRAPROTECT F** kann auch mittels Quast, Pinsel oder Malerrolle dünn aufgetragen werden.
- Die aufzutragende Schichtdicke sollte möglichst dünn sein und 1,0 mm nicht überschreiten. Das Auftragen sollte möglichst gleichmäßig und in einem Arbeitsgang erfolgen.

Erhärtung – Abbindeung:

- **REFRAPROTECT F** bindet bei Raumtemperatur nach ca. 1-2 Stunden ab und erzeugt bereits hiernach eine Schutzschicht auf der Faseroberfläche.

Austrocknen – Aufheizen:

- 2 Stunden nach Applikation der Schutzschicht kann mit der Trocknung begonnen werden
- Eine **REFRAPROTECT F** spezifische Trocknungs- bzw. Aufheizvorschrift ist nicht zu beachten. Bitte richten Sie sich hinsichtlich des Austrocknens und Aufheizens nach den Vorgaben des jeweiligen Basismaterials (Fasermodule, etc.).

Physikalische Daten:

Raumgewicht: 1,80-1,90 kg/l
Feststoffgehalt: ca. 60 [Gew. %]
Lagerzeit: Trockenmischung: 12
Monate, angemischt: bis
zu 5 Tage
Tmax.: 1400 °C, abhängig von
den individuellen Be-
triebsbedingungen
Materialbedarf: abhängig von der Unter-
grundbeschaffenheit
(Anhaltswert: 0,75-1,50
kg/m²)

Allgemeine Angaben:

Lagerbedingungen: frostfreie Lagerung
Installation: Spritzen mittels geeig-
neter Druckluftpistolen,
Quast, Pinsel oder Maler-
rolle
Untergrund: anorganische, minerali-
sche Untergründe (Fa-
serwerkstoffe)
Reaktionszeit: individuell abhängig von
Umgebungstemperatur
und Oberflächenbeschaf-
fenheit (ca. 24 Stunden)

Achtung: Vor dem Ersteinsatz wird emp-
fohlen, eine individuelle Eignungsprüfung
unter Betriebsbedingungen an repräsenta-
tiven Testfeldern durchzuführen!