

Norma de utilización V 100 **REFRACAST**[®] masas básicas defloculadas para vertido

Nota: Por favor, asegúrese mediante cotejo de los datos en la información del producto de que esta norma es la que corresponde a su producto. Esta norma se refiere a la preparación y utilización de hormigones refractarios densos **defloculados basados en magnesia REFRACAST**[®].

¡Las indicaciones de este documento deben tenerse en cuenta al amasar e instalar el correspondiente hormigón refractario! ¡Cualquier modificación o desviación de estas indicaciones puede dar lugar a problemas de instalación importantes e incluso, según el caso, a un fallo total del material refractario instalado! Esta norma proporciona unas directrices generales para el almacenaje, la aplicación y la instalación del material refractario en cuestión. ¡Si a causa, por ejemplo, de las condiciones particulares en la obra pareciera necesario apartarse del procedimiento aquí descrito, debería consultarse a Refratechnik Steel GmbH antes de proceder a la preparación del material!

Almacenaje:

- De forma general: ¡Almacenar en lugar fresco, seco y protegido de heladas!
- El tiempo de almacenamiento indicado en la información del producto es válido a partir de la fecha de fabricación, si se siguen las correspondientes recomendaciones. Por favor, consulte dicha fecha en el envase.
- Dependiendo de las circunstancias, un material almacenado correctamente puede utilizarse sin restricciones incluso una vez expirado el plazo de almacenamiento. Para comprobarlo, realice antes una prueba de fraguado en una muestra. Si existen dudas, Refratechnik Steel GmbH puede comprobar el material almacenado más allá de dicho plazo.
- En caso de almacenaje inadecuado, el producto puede volverse inservible incluso mucho antes de transcurrir el tiempo de almacenaje indicado o puede presentar limitaciones en su calidad.
- Nunca utilice un envase que contenga aglomeraciones que no se puedan deshacer con la mano. Este tipo de aglomeraciones indican que el material ha fraguado con lo que todo el envase queda inservible.
- Conviene dejar la hoja original de plástico retractilado sobre el palet como protección adicional el mayor tiempo posible. Dicha hoja protectora del palet no puede sustituir la protección de un almacenamiento bajo cubierta.
- También el agua estancada, p.ej. por insuficiente drenaje del lugar de almacenaje, puede dañar al material.
- El apilado de las mercancías suministradas (material ensacado, big-bags, etc.) será responsabilidad directa del transportista o del cliente. Refratechnik Steel GmbH no asumirá responsabilidad alguna por posibles daños resultantes de ello (daños en el embalaje, daños personales, etc.).

Protección y seguridad del personal:

- ¡Utilizar siempre una protección ocular adecuada, mascarilla antipolvo, vestuario de protección y guantes protectores!
- Lavarse cuidadosamente después de haber trabajado con el material.
- ¡Consulte la hoja de datos de seguridad!

Observaciones generales:

- Este producto es un hormigón refractario de fraguado hidráulico. Suministrado en estado seco en sacos de 25 kg o en big-bags, se amasa a pie de obra con agua y se aplica por vertido. El fraguado se realiza a temperatura ambiente.
- Solo utilice agua con una calidad de agua potable. En caso contrario, el comportamiento de fraguado podría quedar comprometido.

- Las temperaturas bajas podrán retardar e incluso impedir el proceso de fraguado; por este motivo, la temperatura del material y del agua deberán ser como mínimo de 5 °C. Según las circunstancias, es posible que incluso se tenga que calentar el lugar de instalación.
 - Con temperaturas por encima de 25 °C, en cambio, el proceso de fraguado puede acelerarse de forma importante.
 - ¡Observe el comportamiento de dilatación del respectivo material refractario en su horno! Los datos sobre los cambios reversibles e irreversibles de longitud deberán consultarse en la correspondiente información de producto. Según las condiciones de servicio del grupo del horno así como los valores característicos específicos del material refractario, las tensiones y presiones que se producen deberán compensarse mediante unas juntas de dilatación diseñadas a este efecto.
 - Por favor, al instalar el material refractario monolítico, observe el anclaje funcional correcto en la construcción de horno existente o el material refractario existente / contiguo (anclaje de acero, sistemas de anclaje cerámicos etc.).
 - Hay que asegurar a través de medidas adecuadas que el agua saliente durante el proceso de secado o calentamiento (o el vapor de agua) pueda salir sin presión del revestimiento refractario.
 - En determinadas construcciones de horno e instalaciones refractarias, las medidas de secado pueden llevar a que el agua (o el vapor de agua) no salga en dirección al lado caliente (cámara del horno), sino en la dirección contraria, hacia la virola de acero (lado exterior del horno). Hay que asegurar a través de medidas adecuadas que el agua o el vapor de agua puedan salir hacia fuera. Se han mostrado efectivos como mínimo 5 orificios con un diámetro de 10 mm por m² en el lado exterior del horno.
 - Para garantizar un proceso de secado continuo, hay que asegurar durante todo el secado o calentamiento que la cámara del horno completa se ventile con cantidades suficientes de aire fresco. Hay que evitar una saturación de humedad en el aire que circula por la cámara del horno.
- Amasado:**
- La mezcladora, las herramientas, los dispositivos de transporte, etc. deben estar limpios y libres de cualquier impureza.
 - Para el amasado, sería una ventaja disponer de una hormigonera de circulación forzada aunque no es imprescindible.
 - En cada amasada, use solo la cantidad de material que pueda aplicarse en unos 20 minutos.
 - En la información de producto o el impreso en el envase puede consultar los datos sobre la cantidad necesaria de agua (valores mínimos y máximos).
 - Primero, amase el material brevemente (unos 30 segundos) en seco, a fin de eliminar posibles desmezclados que se hayan producido durante el transporte.
 - Añada a continuación, amasando al mismo tiempo, primero la cantidad mínima de agua. Espere unos 2 minutos hasta que todo quede bien amasado.
 - A menudo, la consistencia deseada no se produce hasta el final del tiempo de amasado, dado que primero han de disolverse los componentes finos del producto. Por lo tanto, espere primero hasta el final de dicho tiempo de amasado, sin intentar inducir la consistencia deseada en un tiempo menor mediante una cantidad mayor de agua. La consistencia del material puede cambiar en un periodo breve de tiempo de "demasiado seca" a "exactamente la correcta". Si es necesario, puede añadirse el resto del agua hasta alcanzar

la consistencia deseada. Sin embargo, hay que asegurar que no se sobrepase la cantidad máxima de agua.

- Continúe amasando unos 2 minutos más.

Aplicación:

- Si utiliza un encofrado, procure una estabilidad suficiente y superficies lisas. Utilice aceite para encofrados.
- El vertido debería realizarse en los 15 minutos siguientes al mezclado (con una temperatura ambiente de entre 5 ° y 25 ° C).
- Al verter el hormigón, éste no debe perder humedad debido al contacto con superficies secas y absorbentes. Por este motivo, los revestimientos refractarios existentes deberán humedecerse con anterioridad. Las superficies sensibles a la humedad, p.ej. materiales de aislamiento, deberían cubrirse con un film protector.
- Durante la instalación o poco después, el hormigón ha de compactarse hurgándolo o mediante vibración (p.ej. con un vibrador en forma de botella).
- Si se utiliza un vibrador en forma de botella, aplicarlo solo hasta que no se observe más compactación. Extraer el vibrador del hormigón lentamente, para evitar inclusiones de aire.
- La formación de una superficie llana y rígida indica una buena compactación. En ningún caso, el hormigón debe alisarse con una llana.
- Dependiendo del espesor de la capa y del tiempo de calentamiento, puede resultar aconsejable prever orificios de escape del vapor (¡no en caso de contacto con fase líquida!).

Fraguado – Endurecimiento:

- En el hormigón refractario, el endurecimiento necesario para el desencofrado se da normalmente tras 6-12 horas. Una temperatura ambiente de pleno verano puede acortar este tiempo notablemente, mientras que una temperatura hibernal o un material almacenado en lugar frío pueden alargarlo.
- Por supuesto, el desencofrado no debe realizarse hasta que el material esté perfectamente endurecido en todo su espesor. El modo más fiable de determinar ese momento es mediante una "prueba de sonido": golpear ligeramente con un pequeño martillo sobre las caras accesibles del revestimiento. Al avanzar el endurecimiento, el sonido va cambiando de "apagado" a "agudo". Un sonido agudo que ya no cambia más, indica normalmente que puede procederse al desencofrado.
Atención: según las circunstancias, es posible que el núcleo del revestimiento todavía no se haya solidificado, mientras que la cara exterior del vertido ya haya fraguado. En caso de duda conviene respetar siempre el tiempo de fraguado recomendado de 24 horas.

- El fraguado completo del hormigón refractario requiere como mínimo 12 horas. Durante este tiempo, el hormigón debe protegerse de heladas.

Secado – Calentamiento:

- Normalmente, los encofrados pueden retirarse entre 12 y 24 horas después del vertido del producto. Bajo condiciones frías, este tiempo puede ser más largo.
- Debido a la elevada tendencia de hidratación de las materias primas con magnesia, el revestimiento monolítico debe desencofrarse, secarse y calentarse lo antes posible tras el endurecimiento.
- Sin embargo, en casos concretos también es aceptable iniciar el secado o el calentamiento antes. Por favor, consulte a Refratechnik Steel GmbH en estos casos.

- Un calentamiento demasiado rápido puede conllevar problemas de fraguado, desconchados y la formación de grietas. Para un control preciso, debe usar los elementos térmicos en el lado caliente. A fin de genera una curva de calentamiento adecuada para su grupo, rogamos se dirija a Refratechnik Steel GmbH.
- Para una instalación estándar de hasta 150 mm de espesor sin productos adicionales a secar, pueden seguirse las siguientes indicaciones:
 - Desde temperatura ambiente hasta 150 °C: 15 °C/h
 - Tiempo de mantenimiento a 150 °C: 1 h por cada 10 mm de espesor de capa
 - Desde 150 a 350 °C: 15 °C/h
 - Tiempo de mantenimiento a 350 °C: 1 h por cada 10 mm de espesor de capa
 - 350 a 600 °C: 15 °C/h
 - Tiempo de mantenimiento a 600 °C: 1 h por cada 10 mm de espesor de capa
 - 600 °C hasta temperatura de aplicación: 25 °C/h