

Aufheizvorschrift A 17 / Initial-heating-up instruction A 17

REFRACAST® Hybrid REFRASELFCAST® Hybrid REFRAJETCRETE® Hybrid

**Gültig für die Erstaufheizung
 der genannten Produktgruppen.**

Beispiele für die Erstaufheizung von
 verschiedenen Wandstärken auf 1350 °C

1. bis 150 mm
2. bis 250 mm
3. bis 350 mm
4. bis 500 mm

Gesamtstärke aller ungetrockneten
 monolithischen Feuerfest-Produkte.

**Valid for the initial heating-up
 of the named productgroups.**

Examples for the initial heating-up of
 various lining thicknesses to 1350 °C

1. up to 150 mm
2. up to 250 mm
3. up to 350 mm
4. up to 500 mm

total thickness of all undried monolithic
 refractory products.

**Beim Aufheizen die maximale Anwen-
 dungstemperatur nicht überschreiten!
 Nach Aufheizen die Betriebstempera-
 tur 24 h halten.** Diese Aufheizvorschrift
 ist eine produktbezogene, allgemeine
 Richtlinie für das Erstaufheizen der
 betreffenden Produkte unter Idealbedin-
 gungen. Eine Anpassung an die Gegeben-
 heiten am Ort der Zustellung ist daher
 immer erforderlich. Beachten Sie bitte
 unbedingt unsere „Hinweise zur Aufhei-
 zung monolithischer Feuerfestprodukte“.

**Do not exceed the maximum service
 temperature when heating-up! After
 heating-up hold the operation tempe-
 rature for 24 h.** This initial-heating-up
 instruction is a general guideline for the
 initial heating-up procedure of the respec-
 tive products under ideal conditions.
 The actual conditions may vary so that
 the heating up-curve always has to be
 adjusted. Please take notice of our
 “remarks on the heating-up of monolithic
 refractories”.

